



STUCCOMURAL PV

STUCCO IN POLVERE A BASE DI CALCE-CEMENTO PER INTERNI

DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

STUCCOMURAL PV è un rasante fine per lisciare a stucco pareti intonacate ottenendo una finitura liscia e setosa.

COMPOSIZIONE

STUCCOMURAL PV è un materiale composto da cemento bianco, calce, calcari finissimi ed additivi selezionati per migliorare la lavorazione e l'adesione su ogni supporto.

CAMPI DI IMPIEGO

STUCCOMURAL PV è una malta sapientemente calibrata, ideale la rasatura ed il ripristino di supporti. Ottimo per la rasatura su calcestruzzo ed intonaci.

Su calcestruzzi stagionati e sfarinanti, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il nostro primer **FISSACRIL** o **FT 230** ed applicare immediatamente lo **STUCCOMURAL PV**.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

AVVERTENZE

Si consiglia di non applicare la malta ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento della malta.



**BUON
ANCORAGGIO**



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



IMPIEGO DI INERTI
A **KM ZERO**

MASSA VOLUMICA DELLA POLVERE	Circa 980 Kg/m ³
GRANULOMETRIA	Inferiore a 0,4 mm
ACQUA DI IMPASTO	40-45%
RESA	0,8-1,2 Kg/m ² in base al supporto
SPESSORE MINIMO DI APPLICAZIONE	1mm
TEMPO DI PRESA	250 minuti a 25°C
TEMPO DI LAVORABILITÀ	90 minuti a 25°C
ADESIONE A 28 GIORNI	> 0,4 MPa
CONFEZIONI	Sacco da 25Kg
STOCCAGGIO	6 mesi in locali asciutti su pedana di legno
COLORE	Bianco